



Produktdatenblatt

G 2000 transparent

G 2000 ist ein Einkomponenten-MS-Klebesystem mit schneller Durchhärtung

Produktbeschreibung G 2000 ist ein vielseitig anwendbarer Klebedichtstoff auf Basis MS-Polymer. Das Produkt ist uv-stabil, silikon- und isocyanatfrei sowie geruchlos. G 2000 härtet unter Luftfeuchtigkeit mit geringem Schrumpf zu einer dauerelastischen Masse.

Anwendungsgebiete Versiegelung in Verglasungssystemen, Anschlussfugen am Bau. Konstruktive Verklebung von Holzwerkstoffen, Kombinationsverklebungen mit Metallen, Kunststoffen, Beton, Stein, Marmor- und Natursteine, Dekorplatten, Wandverkleidungen, Paneelen, Holzleisten, Fensterbänke, Isoliermaterialien, Treppenbau- und Treppensanierung, Spiegelverklebungen, Klebedichtungen unterschiedlichster Materialien.

G 2000 soll nicht eingesetzt werden für Bewegungs- und Unterwasserfugen, Tankanlagen- und Bitumenuntergründen und Anwendungen auf PP, PE und Teflon.

Technische Daten

Basis:	MS-Polymer
Dichte	ca. 1,01 g/cm ²
Konsistenz	pastös, standfest
Offene Zeit	ca. 10 – 15 Minuten (23° C/55 % RF)
Aushärtung: (23°/55 % RF)	2 mm Schicht – 24 h
Härte Shore A	ca. 38°
Bruchdehnung (DIN 53504)	250 %
Modul 100 % (DIN 53504)	1,0 N/mm ²
Zugfestigkeit (DIN 53254)	2,2 N/mm ²
Zulässige Dehnfähigkeit	+/- 20 %
Anwendungstemperatur	min > 5° C max. 40° C
Temperaturbeständigkeit	-40° C bis +100° C, in ausgehärtetem Zustand
Beständigkeit gegen Salzwasser	gut
Überstreichbarkeit	gegeben (ausgenommen Alkydharzlacke)

Verarbeitungshinweise Die zu verklebenden Substrate müssen staub-, fett- und ölfrei, sowie fest und tragfähig sein. Bei Bedarf vorher abschleifen.
Farben, Lacke und Kunststoffe müssen mit G 2000 verträglich sein. Haftprüfungen und Vorversuche durchführen.
Im Allgemeinen haftet G 2000 auf vielen Baumaterialien wie Glas, glasierten Oberflächen, Email, Epoxid, Polyester, Hart-PVC, Edelstahl, Aluminium und lackiertem Holz. Für poröse Baustoffe, wie Beton empfehlen wir die Verwendung von Primer.

Fugen nachglätten mit einprozentiger Seifenlösung. Verklebungen mit vertikalen Raupen im Abstand von ca. 30 cm durchführen.

Lieferform 290 ml PE-Kartuschen 20 Kartuschen/Karton

Farben transparent



Lagerfähigkeit

12 Monate, zwischen +5° C und +25° C in ungeöffneten Originalgebinden.
Vor Hitze schützen.

Besondere Hinweise

Das Produkt ist nicht geeignet auf Substraten wie PP, PE; Teflon; Bitumen und wachshaltigen Untergründen und Unterwasser..

Dieses Produkt ist außerhalb der Gefahrenkennzeichnung. Dennoch sollten einige Sicherheitsregeln beachtet werden:

- | | |
|--------|--|
| S2 | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen |
| S24 | Berührungen mit der Haut vermeiden |
| S20/21 | Bei der Arbeit nicht trinken, essen oder rauchen |

Weitere Informationen zum Umgang entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG.

Die Angaben in unseren Technischen Datenblättern entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie sind unverbindlich und keine Eigenschaftszusicherung im Sinne der neuesten BHG Rechtsprechung. Sie befreien nicht von einer Prüfung unserer Produkte hinsichtlich deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung. Für Folgeschäden haftet Wilhelm Goldschmidt GmbH & Co. KG unter keinen Umständen.
